

PH依赖型致孔剂对使用水性乙基纤维素膜控包衣片剂酸保护的影响

摘要

阿司匹林和咖啡因片剂进行包衣使用包含不同浓度的NS Enteric®乙基纤维素水性分散体(基于海藻酸钠系统)作为PH依赖型微孔薄膜。两个配方都可耐受0.1N HCl(2小时)并在PH6.8缓冲液中崩解(2-9分钟), 提供缓释释放曲线。

引言

乙基纤维素(EC)一般用于药品和营养品作为缓释材料。EC是一种可膨胀的, 水不溶性并不受PH影响的形成了非溶蚀性扩散膜的聚合物⁽¹⁾。聚甲基丙烯酸酯, 邻苯二甲酸醋酸纤维素, 邻苯二甲酸聚乙烯醇广泛用于药学工业的缓释释放材料, 但不是GRAS(一般认为安全的)材料因而没有批准用于食品和营养品。纽特丽™(Nutrateric®)可能是一种可行的选择, 利用一种乙基纤维素混悬液-苏丽丝®(Surelease®)和NS Enteric, 一种干燥粉末添加剂包含藻酸钠(GRAS)。该藻酸钠的作用是作为一种在EC薄膜内的微孔薄膜以提供缓释功能。该研究的目的即确定Nutrateric, 在阿司匹林和咖啡因片剂的包衣中的浓度, 该浓度需要耐受0.1N HCl 2小时, 但在pH 6.8的磷酸盐缓冲液中裂解。

试验方法

材料

阿司匹林片剂从LNK国际有限公司(NY, 美国)获得。咖啡因(光谱化学制造公司, NJ, 美国)与微晶纤维素(Emcocel 90M, JRS), 部分预胶化淀粉(Starch 1500, 卡乐康), 微粉硅胶(Cab-O-Sil M5, Cabot)和硬脂酸(Oleotec)混合, 直接在Piccola10冲旋转式压片机(卡乐康, 美国)压片。乙基纤维素(苏丽丝 E-7-19040, 卡乐康, 美国)和NS Enteric Clear 29Z19241(卡乐康, 美国)在推荐的比例苏丽丝/NS Enteric 85/15% (w/w)下使用。

制备和性质

包衣分散体通过将NS Enteric分散在水中并混合60分钟进行制备。加入苏丽丝再缓慢混合10分钟, 得到苏丽丝(85%)和NS Enteric(15%)的均一分散体。最终分散体固体含量是10% (w/w)。在喷雾期间缓慢搅动分散体。

通过测定PH (Beckman 240 pH/Temp测定计)，粘性 (博利飞 带有RV 转子装置的eld Model DVII+黏度计 转子 #1),和颗粒大小(Coulter LS 粒度仪)对包衣分散体定性。

根据表1所示包衣条件，片剂进行包衣，无需密封包衣。表2所示为理论增重和相应包衣水平。

表1 包衣条件

| 包衣参数 | Thomas Compu-Lab 15"包衣锅 |
|--------------|-------------------------|
| 片剂 (Kg) | 1 |
| 进风温度(°C) | 70-74 |
| 进风量 (cfm) | 180 |
| 片床温度(°C) | 43-46 |
| 出风温度 | 52-55 |
| 雾化压力 (psi) | 30 |
| 扇面调节压力 (psi) | 30 |
| 喷液速度(g/min.) | 15 |
| 包衣锅转速 (rpm) | 18 |

表2 理论涂层重量增加和涂层标准

| 增重 (%w/w) | 包衣用量 | |
|-----------|------|------|
| 阿司匹林 | 咖啡因 | |
| 1.5 | 1.3 | 1.6 |
| 3.0 | 2.7 | 3.3 |
| 4.4 | 3.9 | 4.9 |
| 5.9 | 5.3 | 6.7 |
| 7.4 | 6.6 | 8.4 |
| 9.0 | 8.0 | 10.2 |

使用Erweka 多用校表仪和Vanderkamp 片剂脆性测试仪测定包括片重、厚度、硬度、直径和脆性的片剂物理性质。

样品分析

使用Erweka ZT-44崩解仪进行崩解测试。记录未包衣和包衣片芯 ($n=6$) 在900ml 的 0.1N HCl 和 0.05M 磷酸钾缓冲液(pH 6.8)中的崩解时间。

结果和讨论

包衣分散体和片剂性质

表3列出该研究中使用的分散体的PH、粘性和颗粒大小。

表3 包衣分散体性质

| 分散体 | PH | 粘性 (cP) | 颗粒大小 D ₉₀ (μm) |
|------------------------|------|---------|---------------------------|
| 苏丽丝(24.6% 固体) | 10.5 | 1776 | 0.195 |
| NS肠溶(2.3% 固体) | 8.2 | 264 | 154 |
| 85/15: 苏丽丝/NS肠溶(10%固体) | 10.2 | 776 | 0.272 |

阿司匹林和咖啡因片芯在重量、厚度、硬度和直径上都不同（表4）。根据两种片芯之间表面积的数量差异调整Nutrateric在片剂中的使用量（表2）。两个配方都包含一种不溶填加剂（微晶纤维素）。

表4 片剂性质 (n=20)

| 未包衣片芯(表面积) | 重量 (mg) | 厚度 (mm) | 硬度(kp) | 直径 (mm) | 脆性 (%) |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| 阿司匹林(3.37cm ²) | 380.2 ± 3.0 | 4.8 ± 0.03 | 6.4 ± 0.6 | 10.6 ± 0.02 | 0.7 |
| 咖啡因(3.94cm ²) | 500.8 ± 4.7 | 5.5 ± 0.04 | 17.5 ± 1.3 | 11.3 ± 0.02 | 0.4 |

崩解结果

如所预期，未包衣片芯在酸和缓冲液相≤1.00分钟崩解。包衣阿司匹林片剂在酸相中2小时仍保持完整，不考虑包衣用量，在缓冲相中2-7分钟内溶解。低包衣用量(<6.7mg/cm²)咖啡因片剂在酸相中崩解(30分钟)但在更高的包衣用量(≥6.7mg/cm²)仍保持完整。各包衣片在2-9分钟内就在缓冲相中崩解(表5)。

表5.崩解时间, n=6

| 片剂配方 | 0.1N HCl | 磷酸盐缓冲液 pH 6.8 |
|---------|--|---------------|
| 未包衣阿司匹林 | <1.00 分钟 | 1.00分钟 |
| 未包衣阿司匹林 | <1.00 分钟 | 1.00分钟 |
| 包衣阿司匹林 | 120分钟全部保持完整 | 2-7分钟 |
| 包衣咖啡因 | 30分钟<6.7mg/cm ²) 120分钟完整(≥6.7mg/cm ²) | 2-9分钟 |

结论

为了达到所设想的能在0.1N HCl中得到相同水平的保护，酸性阿司匹林片芯(1.6 mg/cm²)比碱性咖啡因片芯(6.7 mg/cm²)需要的包衣更少。与传统肠溶性聚合物(传统为8-12%增重)相比，包衣用量对应增重降低(分别为1.5 和5.3% (w/w))，包括更短的处理时间。通过在可渗透性乙基纤维素薄膜中加入PH依赖型致孔剂可耐受0.1N HCl(2 小时)并在磷酸盐缓冲液中pH 6.8(2-9 分钟)崩解。为了使药物产品中缓释释放药物组成，Nutrateric对于肠溶聚合物而言是一种可行的选择。

参考文献

1. Agrawal, A., Manek, R., Kolling, W., Neau, S., Pharmaceutical Science and Technology, Volume 4, (4) (Article 60, 2003, 1-11.
2. Handbook of Pharmaceutical Excipients, Third Edition, American Pharmaceutical Association and Pharmaceutical Press, 2000.

更多信息请与卡乐康中国联系，电话:8009881798·+86-21-54422222·传真:+86-21-54422229

www.colorcon.com.cn · marketing_cn@color.com

北美 欧洲/中东/非洲
+1-215-699-7733 +44-(0)-1322-293000

www.colorcon.com

亚太区 拉丁美洲
+65-6438-0318 +54-11-4552-1565



© BPSI Holdings LLC, 2010. 本文所包含信息归卡乐康所有，未经许可不得使用。

除了特别指出外，所有商标均属 BPSI 实公司所有

pore_former_acid_protect_CHN_06_2010